TECHNISCHE FICHE (TDS)

PVC LIJM K71T / K71W

1. BESCHRIJVING

De K71T/K71W PVC lijm is een transparante/witte lijm op solventbasis en is traag drogend. De PVC lijm is uitermate geschikt voor het koud verlijmen van PVC op PVC. Deze lijm is voornamelijk goed geschikt voor kleinere en grotere oppervlaktes. Na de uitharding gaat de lijm de karakteristieken en eigenschappen overnemen van harde PVC. De kleur van de PVC lijm is stabiel en zal ook niet aangetast worden door de zon of door warmte. Daardoor is het gebruik van deze lijm uitermate geschikt in buitenomstandigheden.

2. TOEPASSINGEN

De PVC lijm kan voor vele toepassingen gebruikt worden, zoals:

- Het verlijmen van dakgoten in PVC
- Binnen de schrijnwerkerij: rolluikgeleiders, lamellen van rolluiken, lijmen van invulprofielen, lijmen van buis- en hoekprofielen, planchetten, verbinden van andere profielen, etc.
- Binnen de loodgieterij om PVC buizen aan elkaar te zetten voor afvoeren zonder druk.
- Binnen de algemene bouwsector en standenbouw voor het verlijmen van PVC op PVC

3. GEBRUIKSAANWIJZING

Het te verlijmen oppervlakte moet stof- en vetvrij zijn. Hiervoor raden we het gebruik van een ontvetter, zoals de ontvetter 1000, sterk aan. De lijm moet aangebracht worden op één gedeelte, en vervolgens moet het andere gedeelte hierop voor minstens 30 seconden hard worden aangedrukt. De initiële adhesie is snel, maar de volledige uitharding kan tot 4 weken duren. De lijm moet gebruikt worden tussen een temperatuur van de 10°C en 25°C. Een verlijming tijdens een temperatuur van onder de 15°C kan er voor zorgen dat heel lang duurt tot wanneer volledige uitharding is bereikt. De lijm mag niet gebruikt worden voor toepassingen onder hoge druk.

4. TECHNISCHE KENMERKEN

KLEUR	Wit (W), transparant (T)
GEUR	Typisch
VERPAKKING	Aluminium tubes van 150ml (karton 24 X 150ml) OF Metalen flessen van 1000ml
VISCOSITEIT	Ongeveer 1.600 mPas bij 20°C
DROOGTIJD	60% tussen de 2 à 4u na verlijming, 90% binnen de 24u
SAMENSTELLING	Mix van solventen
GEBRUIK	Professioneel

5. OPSLAG

De lijm moet op een goed geventileerde plaats bewaard worden. De fles moet ten alle tijden goed dichtgedraaid zijn en bewaard worden weg van een plaats met risico op vlam- of vuurvorming. Bewaren tussen een temperatuur van 10°C en 25°C. De bewaartijd is maximaal 2 jaar, wanneer de opslagregels worden gerespecteerd.

Brugstraat 14
8720 Oeselgem
België