FICHE TECHNIQUE (TDS)

COLLE PVC K7RT / K71RW

1. DESCRIPTION

La colle PVC K71RT/RW est une colle transparente/blanche à base de solvant à séchage rapide. Elle est particulièrement adaptée au collage à froid du PVC sur PVC. Cette colle convient principalement aux surfaces de petite dimension. Après durcissement, la colle acquiert les caractéristiques et les propriétés du PVC rigide. La couleur de la colle PVC est stable et ne sera pas altérée par l'exposition au soleil ni par la chaleur. C'est pourquoi cette colle est particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur.

2. APPLICATIONS

La colle PVC peut être utilisée pour de nombreuses applications, notamment :

- Le collage de gouttières en PVC.
- Dans le domaine de la menuiserie : collage de coulisses de volets roulants, de lames de volets roulants, de profils de remplissage, de profils tubulaires et d'angle, de planchettes, ainsi que l'assemblage d'autres profils, etc.
- Dans le domaine de la plomberie, pour l'assemblage de tuyaux en PVC destinés aux évacuations sans pression.
- Dans le secteur général de la construction et de l'aménagement de stands, pour le collage du PVC sur PVC.

3. MODE D'EMPLOI

La surface à coller doit être propre, exempte de poussière et de graisse. À cet effet, nous recommandons vivement l'utilisation d'un dégraissant, tel que le Dégraissant 1000.
La colle doit être appliquée sur l'une des deux parties à assembler, puis l'autre partie doit être fermement pressée contre celle-ci pendant au moins 30 secondes. L'adhérence initiale est rapide, mais le durcissement complet peut prendre jusqu'à 4 semaines. La colle doit être utilisée à une température comprise entre 10 °C et 25 °C. Un collage réalisé à une température inférieure à 15 °C peut considérablement rallonger le temps de séchage. La colle ne doit pas être utilisée pour des applications soumises à une pression élevée.

4. DONNEES TECHNIQUES

COULEUR	Blanc (RW), transparent (RT)
ODEUR	Typique
EMBALLAGE	Tube alu 150ml (carton 24 X 150ml)
VISCOSITE	+- 2.500 mPas à 20°C
TEMPS SECHAGE	60% dans les 2h à 4h et 90% dans les 24
COMPOSITION	Mélange des solvants
USAGE	Usage professionel

5. STOCKAGE

La colle doit être entreposé dans un local bien ventilé. Le flacon doit être maintenu hermétiquement fermé en permanence et conservé à l'écart de toute source d'ignition, de flammes ou de chaleur. Stocker à une température comprise entre 15 °C et 25 °C. La durée de conservation est de 2 ans maximum, à condition que les règles de stockage soient respectées.

Brugstraat 14
8720 Oeselgem
België